



Induline ZW-425

Necaurspīdīga izolācijas pildviela uz ūdens bāzes
izsmidzināšanas metodei



Krāsu tonis	Pieejamība			
	Skaits paletē	96	22	4
	VPE	5 l	20 l	120 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	
	Iepakojuma kods	05	20	68
	Preces Nr.			
balts	7918	■	■	■
Muca K	7919		■	■

Patēriņš

150 - 200 ml/m² uz vienu darba soli

(atbilst: mitrās plēves biezums: apt. 150 - 200 μm, sausās plēves biezums: apt. 60 - 85 μm)



Izmantošanas jomas



- Koksne iekšā un ārā
- Skujkoki un lapu koki
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis
- Pamata pārklājums un starppārklājums
- Nav piemērojams uz Merbau un Framire
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Laba saliešana
- Labs piepildījums uz virsmas
- Laba poru mitrināšana
- Augsta drošība pret krāsas maiņu, ko izraisa ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas
- Augsta drošība pret virsmas defektiem, kas saistīti ar koksnes specifiskām sastāvdaļām (piemēram, lapegle)
- Ļoti laba saķere ar pamatni
- Brīvi krāsojams, optimāli pielāgojot augšējam pārklājumam.

Izstrādājuma dati

Saistviela	Akrilāta sveķi
Blīvums (20 °C)	Apt. 1,18 g/cm ³
Viskozitāte (20 °C)	Apt. 3500 mPas
Smarža	Raksturīgs
Spīduma pakāpe	Matēts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

➤ [French VOC Emission Test](#)

Iespējamie sistēmas produkti

- [Induline SW-900* \(3776\)](#)
- [Induline GW-209 \(2498\)](#)
- [Induline GW-360 \(3201\)](#)
- [Induline DW-601 Aqua Stopp \(1725\)](#)
- [Induline DW-625 \(1764\)](#)
- [Induline GW-306 * \(3488\)](#)
- [Induline DW-691 \(3070\)](#)
- [Induline DW-692 \(3056\)](#)

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

Sagatavošanās darbam

■ Prasības attiecībā uz pamatni

Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%

■ Sagatavošana

Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

Gruntējiet koksnes virsmas.

Ja nepieciešams, aizsargājiet parapeta šuves ar Induline V-šuvju aizsardzību vai Induline AF-920.

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 °C līdz maks. +30 °C.

Dotās vērtības attiecas uz neatšķaidītu materiālu. Labākie smidzināšanas rezultāti tiek sasniegti, ja materiāla temperatūra ir no 15° C līdz 20° C.

Ja nepieciešams, pārbaudiet saderību un izolāciju ar pamatu, izmantojot testa pārklājumu.

Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar.

Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1 - 2 bar.

Pēc gruntēšanas viegli noslīpēt.

Pirms gala pārklājuma starpslīpēšanas: P 220 - 240, noņemiet slīpēšanas putekļus.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Nodrošiniet labu ventilāciju.

Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas maiņas risks, ko izraisa koksnes sastāvdaļas.

Sveķu noplūde ir dabiska un to nevar novērst ar pārklāšanas tehnoloģiju, skatīt BFS lietošanas instrukciju nr. 18.

Produkta pārmērīga atšķaidīšana, pārmērīgs mitrums koksne vai ieteikto pārklājuma secību neievērošana, lietošanas daudzumi un žūšanas laiki var pasliktināt produkta izolējošo iedarbību.

Ievērojiet spēkā esošos standartus un vadlīnijas attiecībā uz koksnes detaļu pārklājumu ārā (VFF instrukcijas, BFS instrukcija nr. 18, VdL vadlīnijas, IFT vadlīnijas).

Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis, varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

■ Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram pēc 30 minūtēm

Slīpējams un pārkrāsojams: pēc aptuveni 4 stundām

(ar 23°C un 50 % r.m.)

Slīpējams un pārkrāsojams ar paātrinātu žūšanu: pēc 20 minūšu garas iztvaikošanas zonas (aptuveni 20 °C un 65 - 75% r.m.) / 75 minūšu žūšanas fāzēs (apm. 45 °C, 1 m/s gaisa cirkulācija) / 20 minūšu dzesēšanas fāzēs

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

■ Izmantošanai

Ja nepieciešams, ar ūdeni (maks. 5%).

Norādījumi

Hermētiķiem jābūt krāsu savietojamiem, un tos nedrīkst uzklāt, līdz krāsa ir pilnīgi izžuvusi.

Izmantojiet tikai mīkstinātājus nesaturošus blīvēšanas profilus.

Nepaļaujiet pārklātas koka detaļas laikapstākļiem bez apdares slāņa.

Atkarībā no vēlamā augšējā pārklājuma krāsas (piemēram, mājas durvīm), Induline ZW-425 var izmantot vienā no 4 pamatkrāsām. Tādā veidā var optimizēt krāsu precizitāti, krāsu spožumu, necaurredzamību/mākoņu veidošanos. Tas ir īpaši svarīgi dabiski mazāk necaurspīdīgām krāsām no dzeltenās, sarkanās, oranžās un zaļās krāsas zonām. Starpposma pārklājuma krāsu nokrāsai atkarībā no augšējā pārklājuma krāsas tiek izmantots šāds piešķirums:

RAL 1000-1037: FT42553 krēma

RAL 2000-2012: FT42553 krēma

RAL 3000-3031: FT42553 krēma

RAL 4001-4010: FT42554 gaiši pelēka

RAL 5000-5004, 5008, 5010-5011, 5013, 5020, 5022: FT42555 tumši pelēka

RAL 5005-5007, 5009, 5012, 5014-5019, 5021, 5023-5024: FT42554 gaiši pelēka

RAL 6000, RAL 6017-6019, 6021, 6024-6025, 6027, 6029-6034: Standarta balta

RAL 6001-6003, 6010-6011, 6016, 6026, 6028: FT42554 gaiši pelēka

RAL 6004-6009, 6012-6015, 6020, 6022: FT42555 tumši pelēka

RAL 7000-7013, 7023, 7030, 7033, 7036-7037, 7039-7043, 7045-7046: FT42554 gaiši pelēka

RAL 7015-7022, 7024-7026, 7031: FT42555 tumši pelēka

RAL 7032, 7034-7035, 7038, 7044, 7047: Standarta balta

RAL 8000-8008, 8023-8028: FT42554 gaiši pelēka

RAL 8011-8022: FT42555 tumši pelēka

RAL 9001-9003, 9010, 9016, 9018: Standarta balta

RAL 9004-9005, 9011, 9017: FT42555 tumši pelēka

RAL 9006-9007: FT42554 gaiši pelēka


Darba instrumenti/tīrīšana



Rokas smidzināšanas pistoles, automātiskās smidzināšanas sistēmas

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājāsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/g): maks. 30 g/l (2010).
Šis produkts satur <30 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/g
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.