



Induline NW-740/05

Водный лак с натуральным эффектом для деревянных элементов с постоянным сохранением линейных размеров, подверженных прямым или косвенным атмосферным воздействиям



Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	96	22
	Единица упаковки	5 л	20 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	05	20
	Арт. №		
Induline NW-740/05 глубокоматовый			
farblos / бесцветный	7920	■	■
Sonderfarbtöne / колеровка*	7921	■	■

*Варианты цветов см. в Техническом описании, а также в коллекции цветов Natureffekt Kollektion

Расход



Количество нанесения: ~ 150-200 мл/м²

Толщина мокрой пленки: ~ 150-200 мкм

Толщина сухой пленки: ~ 40-55 мкм

Возможные отклонения определить путем пробного нанесения.

Указаны значения для неразбавленного материала.

Область применения



- Для любых элементов с постоянным сохранением линейных размеров, изготовленных из светлой хвойной и лиственной древесины
- Окна, входные двери и зимние сады
- Дерево-алюминиевые композитные конструкции
- Стоечно-ригельные конструкции
- Натуральные цвета и цвета серии Grey-Protect для поверхностей с прямым атмосферным воздействием, вариант farblos (бесцветный) для защищенных конструкций
- Промежуточное и финишное покрытие
- Для профессионального применения



Свойства



- Глубокоматовая поверхность со слабым выделением текстуры древесины: дерево выглядит как натуральное (необработанное)
- Абсорбенты ультрафиолета снижают потускнение древесины
- Положительная оценка по результатам тестирования на стойкость к царапинам и кремам для рук в условиях нормальной эксплуатации
- Поверхность не склонна к появлению глянца на покрытии в процессе эксплуатации
- Бесцветный вариант для защищенных конструкций: максимально возможный натуральный эффект
- Натуральные цвета для поверхностей с прямым атмосферным воздействием: цветные варианты подбираются под соответствующие породы древесины для придания натурального эффекта при обеспечении хорошей защиты от ультрафиолета
- Цвета серии Grey-Protect для поверхностей с прямым атмосферным воздействием: серые цвета имитируют естественное посерение древесины и создают трендовый внешний вид поверхности

Технические параметры продукта

Связующее вещество	спец. полиуретановые/акриловые полимеры
Плотность (20 °C)	~ 1,02 - 1,04 г/см ³
Вязкость (20 °C)	~ 2200 - 2700 мПа·с
Запах	слабый
Степень блеска	глубокоматовая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- [Induline SW-900* \(3776\)](#)
- [Induline GW-360 \(3201\)](#)
- [Induline GW-306* \(3488\)](#)
- [Induline ZW-504i \(3453\)](#)
- [Induline ZW-507i \(1636\)](#)
- [Induline Perfect-Finish \(1879\)](#)
- [Pflege-Set für Türen \(2746\)](#)

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Порядок применения



Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °C, макс. +30 °C.

Тщательно перемешать материал.

Безвоздушное распыление (Airless): форсунка 0,28 - 0,33 мм, давление материала: 70 - 90 бар

Смешанное распыление (Airmix): форсунка 0,28 - 0,33 мм, давление материала: 70 - 90 бар, давление воздуха 1 - 2 бар

Точную структуру системы см. в Вариантах применения.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Легкая промежуточная шлифовка перед нанесением финишного слоя позволяет получить особенно элегантную поверхность.

Соблюдать время высыхания между рабочими проходами.

При обработке древесины дуба возможно образование темных пятен вследствие



контакта красящих водорастворимых веществ древесины с водными дисперсионными лакокрасочными материалами.
Герметики, материал уплотнителей и чужеродные материалы проверить на совместимость с лакокрасочным покрытием.
Наносить материал таким образом, чтобы поры были закрытыми.

■ Высыхание

От пыли: ~ 1 час

На отлип: ~ 2 часа

Последующая обработка: ~ 4 часа

Последующее применение и упаковывание: ~ 8 часов

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Варианты применения

Защищенные конструкции:

древесина дуб, бесцветное покрытие: Induline GW-360 farblos, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 farblos

древесина ель/пихта, бесцветное покрытие: Induline GW-306* FT 38863, Induline NW-740/05 farblos

древесина лиственница, бесцветное покрытие: Induline GW-360 farblos, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 farblos

Прямое атмосферное воздействие:

древесина дуб, цвет eiche-natur: Induline GW-360 FT 38854, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT 38855

древесина ель/пихта, цвет fichte-natur: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT 38856, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT 38857

древесина лиственница, цвет lärche-natur: Induline SW-900*, Induline GW-360 FT 38858, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT 38859

Максимально возможная прозрачность покрытия может быть достигнута путем применения прозрачного промежуточного слоя.

Цвета подобраны под соответствующие породы древесины, однако могут применяться и для древесины других пород. В этом случае оттенок цвета будет отличаться от оригинального образца выкраса.

Общие указания

Приготовление ремонтных лаков:

Для ремонта мелких повреждений лакокрасочного покрытия (например, во время монтажа) смешать данный продукт с Induline Perfect-Finish.

Уход и обновление:

Древесина, расположенная вне помещений, подвержена сильному воздействию климатических условий и окружающей среды. Покрытие склонно к естественному старению, износу и сокращению толщины пленки. Сокращение пленки покрытия, нанесенного на древесину, происходит в зависимости от интенсивности нагрузок с различной скоростью. На одном и том же элементе или объекте могут присутствовать различные стадии выветривания покрытия. Чтобы обеспечить оптимальную защиту деревянных элементов на долгие годы, рекомендуется ежегодно проводить контроль состояния поверхности. Возможные повреждения



после предварительной очистки поверхности необходимо сразу обработать / отремонтировать.

Для очистки и ухода мы рекомендуем использовать набор по уходу Pflege-Set для дверей.

За счет применения ухаживающего бальзама, входящего в набор, интервалы обновления покрытия могут быть увеличены с сохранением равномерной глубокоматовой поверхности.

Обновляющее покрытие под нанесение кистью при необходимости выполнять продуктом Induline NW-740/05 с добавлением Induline Perfect-Finish.

Рабочий инструмент / очистка



Распылительная установка безвоздушного (Airless) или смешанного распыления (Airmix)

Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже А / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Постановление о биоцидных продуктах

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (Кат.А/е): макс. 130 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.





Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.