



## Induline NW-740/05

Natūralios medienos efektą suteikantis lakas vandens pagrindu, skirtas stabilių matmenų medinėms konstrukcijoms, kurias tiesiogiai ir netiesiogiai veikia oro sąlygos



| Atspalvis                                | Variantai           |                   |                   |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
|  | Kiekis ant paletės  | 96                | 22                |
|  | <b>Pakuotė</b>      | <b>5 l</b>        | <b>20 l</b>       |
|  | Pakuotės rūšis      | Skardinis kibiras | Skardinis kibiras |
|  | Pakuotės kodas      | 05                | 20                |
|  | <b>Artikulo Nr.</b> |                   |                   |
| <b>Induline NW-740/05 satino matinis</b> |                     |                   |                   |
| Bespalvis/Farblos                        | 7920                | ■                 | ■                 |
| Spec. atspalviai**                       | 7921                | ■                 | ■                 |

\*\* Atspalvių pasiūlymus žr. Techniniame apraše, t. y. „Natūralios medienos efektą sukuriančio lako atspalvių paletėje“ ir „Grey-Protect atspalvių paletėje“

### Išėiga



Tepamas kiekis: 150–200 ml/m<sup>2</sup>  
Drėgnos plėvelės storis: 150–200 μm  
Sausos plėvelės storis: 40–55 μm  
Galimus nuokrypius konkrečiame objekte patikrinti atliekant bandomąjį lakavimą.  
Pateiktos vertės taikomos neskiestai priemonei.

### Panaudojimo sritys



- Stabilių matmenų šviesios spygliuočių ir lapuočių medienos konstrukcijoms
- Langams, lauko durims ir žiemos sodams
- Medienos ir aliuminio konstrukcijoms
- Statramsčių ir sąramų konstrukcijoms
- Natūralios medienos ir „Grey-Protect“ atspalviai skirti oro sąlygų tiesiogiai veikiamoms konstrukcijoms, o bespalvis lakas – apsaugotoms konstrukcijoms
- Tarpinis ir galutinis sluoksnis
- Profesionaliam naudojimui

### Savybės



- Labai subtiliai medieną išryškinantis satino matinis paviršius – mediena išsaugo savo natūralią išvaizdą
- UV spindulių sugėrikliai sumažina medienos patamsėjimą
- Esant normaliai apkrovai, didesnis atsparumas subraižymui ir rankų kremo poveikiui
- Padengti paviršiai neblizgia
- Bespalvis atspalvis užtikrina geriausią įmanomą apsaugotų konstrukcijų natūralios medienos efektą
- Natūralūs atspalviai oro sąlygų tiesiogiai veikiamiems paviršiams – atitinkamoms medienos rūšims pritaikyti pigmentuoti variantai natūraliam rezultatui išgauti esant gerai UV apsaugai
- „Grey-Protect“ atspalviai oro sąlygų tiesiogiai veikiamiems paviršiams – natūralų medienos papildėjimą imituojantys pilki atspalviai laikui nepavaldžiam įvaizdžiui suteikti

### Produkto duomenys

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Klampumas (20 °C; 29 s-1) | Apie 2500 mPas                |
| Rišamoji medžiaga         | Spec. PU / akrilato polimerai |
| Tankis (20 °C)            | Apie 1,03 g/cm <sup>3</sup>   |
| Kvapasis                  | Švelnus                       |
| Blizgesys                 | Satino matinis                |

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

### Galimi sistemos produktai

- **Induline SW-900\* (3776)**
- **Induline GW-360 (3201)**
- **Induline GW-306\* (3488)**



- Induline ZW-504i (3453)
- Induline ZW-507i (1636)
- Pflege-Set für Türen (2746)

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame apraše!

#### Apdorojimas



#### ■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.

Dengiant purkštuvu „Airless“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 90–120 bar.

Dengiant purkštuvu „Airmix“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar, pulverizatoriaus slėgis 1–2 bar.

Tikslī sistemos sudėtis nurodyta naudojimo pavyzdžių skiltyje.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

#### Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

Iš anksto atlikti bandomąjį dažymą realiomis sąlygomis, naudojant norimą sistemą, ir patikrinti padengto paviršiaus savybes.

Paviršius atrodo ypač gražiai, jeigu prieš galutinį sluoksnį atliekamas lengvas tarpinis šlifavimas.

Laikytis rekomenduojamo džiūvimo laiko tarp darbo etapų.

Dengiant ažuolo medieną, jos paviršius gali patamsėti dėl medienos sudedamųjų medžiagų reakcijos su vandeniu skiedžiamais dispersiniais lazūriniais dažais.

Patikrinti sandarinančių medžiagų, sandarinimo priemonių ir kitų medžiagų suderinamumą su dažais.

Lakuojant poros turi būti visiškai padengtos.

#### ■ Džiūvimas

Nelimpa dulks: maždaug po 1 val.

Galima liesti: maždaug po 2 val.

Galima dengti kitą sluoksnį: maždaug po 4 val.

Galimas tolesnis apdorojimas ir pakavimas: maždaug po 8 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Žema temperatūra ir aukšta oro drėgmė prailgina džiūvimą.

#### ■ Skiedimas

Paruoštas naudoti

#### Naudojimo pavyzdžiai

##### Natūralios medienos efektą suteikiantys lakai

##### **Apsaugotos konstrukcijos:**

Ažuolo mediena, bespalvis lakas: „Induline GW-360“ bespalvis, „Induline ZW-507i“, „Induline NW-740/05“ bespalvis

Eglės mediena, bespalvis lakas: „Induline GW-306“\* FT 38863, „Induline NW-740/05“ bespalvis

Maumedžio mediena, bespalvis lakas: „Induline GW-360“ bespalvis, „Induline ZW-507i“, „Induline NW-740/05“, bespalvis

##### **Tiesioginis oro sąlygų poveikis:**

Ažuolo mediena, natūralaus ažuolo efektą suteikiantis lakas: „Induline GW-360“ FT 38854, „Induline ZW-507i“, „Induline NW-740/05“ FT 38855

Eglės mediena, natūralios eglės efektą suteikiantis lakas: „Induline SW-900“\*, „Induline GW-360“ FT 38856, „Induline ZW-504i“, „Induline NW-740/05“ FT 38857

Maumedžio mediena, natūralaus maumedžio efektą suteikiantis lakas: „Induline SW-900“\*, „Induline GW-360“ FT 38858, „Induline ZW-507i“, „Induline NW-740/05“ FT 38859

Geriausias įmanomas skaidrumas panaudojant bespalvę tarpinę dangą.

Atspalviai specialiai pritaikyti kiekvienos medienos rūšiai, tačiau puikiai gali būti naudojami ir kitoms medienos rūšims. Tokiu atveju gautas atspalvis neatitiks atspalvio pavyzdžio.

##### Laikui nepavaldus natūralus papilkinimas stabilių matmenų medienos konstrukcijoms

##### **Vienspalviai atspalviai, kai yra tiesioginis oro sąlygų poveikis**



Eglės mediena, FT20924 vandens pilkas: „Induline SW-900“\*, „Induline GW-360“ FT20924, „Induline ZW-504i“, „Induline NW-740/05“ FT20924  
Eglės mediena, RC-970 sidabro pilkas: „Induline SW-900“\*, „Induline GW-360“ RC-970, „Induline ZW-504i“, „Induline NW-740/05“ RC-970  
Eglės mediena, FT20929 rūdodos pilkas: „Induline SW-900“\*, „Induline GW-360“ FT20929, „Induline ZW-504i“, „Induline NW-740/05“ FT20929  
Eglės mediena, FT20923 granito pilkas: „Induline SW-900“\*, „Induline GW-360“ FT20923, „Induline ZW-504i“, „Induline NW-740/05“ FT20923  
Eglės mediena, FT20930 rūko pilkas: „Induline SW-900“\*, „Induline GW-360“ FT20930, „Induline ZW-504i“, „Induline NW-740/05“ FT20930

**Blizgūs atspalviai, kai yra tiesioginis oro sąlygų poveikis:**

Eglės mediena, FT25416 granito pilkas: „Induline SW-900“\*, „Induline GW-360“ FT47062, „Induline ZW-504i“, „Induline NW-740/05“ FT25416  
Eglės mediena, RC-972 kvarco pilkas: „Induline SW-900“\*, „Induline GW-360“ FT47076, „Induline ZW-504i“, „Induline NW-740/05“ RC-972  
Eglės mediena, RC-971 šalavijo spalva: „Induline SW-900“\*, „Induline GW-360“ FT47074, „Induline ZW-504i“, „Induline NW-740/05“ RC-971  
Eglės mediena, RC-961 nendrių spalva: „Induline SW-900“\*, „Induline GW-360“ FT47070, „Induline ZW-504i“, „Induline NW-740/05“ RC-961  
Eglės mediena, FT26788 platinos pilka: „Induline SW-900“\*, „Induline GW-360“ FT47064, „Induline ZW-504i“, „Induline NW-740/05“ FT26788

**Nurodymai**

**Korekcinio lako paruošimas:**

Koreguojant smulkius dangos defektus (pvz., montavimo metu) produktą maišyti su „Induline Perfect-Finish“!

**Priežiūra ir restauravimas:**

Lauko medieną nuolat veikia oro ir aplinkos sąlygos. Dangai būdingas natūralus senėjimas, nykimas ir nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo greitis priklauso nuo medines konstrukcijas veikiančio poveikio (silpnas, vidutinis, stiprus). Vieną konstrukciją arba objektą gali veikti skirtingos oro sąlygos. Norint medienos konstrukcijoms suteikti ilgalaikę apsaugą, rekomenduojama paviršių kasmet patikrinti, o bet kokias pažeistas vietas iš karto išvalyti ir iš naujo apdoroti arba pataisyti.

Valymui ir priežiūrai rekomenduojame durims skirtus priežiūros priemonių rinkinius.

Naudojant į rinkinį įeinantį priežiūrai skirtą balzamą ir išlaikant tolygiai matinį paviršių gali būti prailginti renovacijos intervalai.

Remontinis dengimas taikant dažymo metodą prireikus gali būti atliekamas su „Induline NW-740/05“, įmaišant „Induline Perfect-Finish“.

**Darbo įrankiai / valymas**


„Airless“ arba „Airmix“ purškimo įrenginiai



Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu.  
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

**Sandėliavimas / galiojimas**

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.



**Saugumas / reglamentai**

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

**Asmeninės apsaugos priemonės**

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min. A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines.

**Atliekų šalinimo nurodymai**

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visišškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

**LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)**

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010).  
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.





Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.