



## Induline NW-740/05

Dabiska efekta laka uz ūdens bāzes, kas paredzēta izmēru stabiliem koksnes komponentiem tiešai vai netiešai laikapstākļu iedarbībai



Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaitis paletē	96	22
	VPE	5 l	20 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	05	20
	<b>Preces Nr.</b>		
<b>Induline NW-740/05 Izteikti matēts</b>			
bezkrāsains	7920	■	■
Īpašās krāsas	7921	■	■

\*\*Krāsu ieteikumi s. Tehnisko datu lapu vai kolekciju vai "Farbton-Kollektion für Natureffektlackierungen" & "Grey-Protect Farbton-Kollektion"

### Patēriņš



Uzklāšanas daudzums: 150 - 200 ml/m<sup>2</sup>

Mitras plēves biezums: 150 - 200 μm

Sausas plēves biezums: 40 - 55 μm

Izmantojot testa krāsošanu, nosakiet ar objektu saistītās novirzes.

Dotās vērtības attiecas uz neatšķaidītu materiālu.

### Izmantošanas jomas



- Visām izmēru stabilām koksnes detaļām, kas izgatavotas no gaiša skujkoka un lapu koksnes
- Logi, priekšējās durvis un ziemas dārzi
- Koka/alumīnija kompozītmateriālu konstrukcijas
- Staba /aiztura konstrukcijas
- Dabīgie/pelēkie aizsardzības (Natur-/Grey-Protect) krāsas toņi tiešai laikapstākļu iedarbībai – Bezkrāsains aizsargātām konstrukcijām
- Starppārklājums un gala pārklājums
- Profesionālai izmantošanai

### Īpašības



- Izteikti matēta virsma ar ļoti nelielu koka akcentu: Koksne izskatās dabiska
- UV absorbētāji samazina koksnes tumšošanu
- Papildu izturība pret skrāpējumiem un izturība pret roku krēmu, normāli lietojot
- Virsmas netendē spīdēt
- Bezkrāsains iestatījums aizsargātām konstrukcijām: vislabākais iespējamais dabiskais



efekts

- Dabiski toņi tiešai atmosfēras iedarbībai: pigmentēti varianti, kuru pamatā ir attiecīgie koksnes veidi, lai dabiskais izskats būtu ar labu UV aizsardzību
- Pelēkie aizsardzības (Grey-Protect) krāsas toņi tiešai laikapstākļu iedarbībai. Koka dabīgo pelēkošanos imitējoši pelēkās krāsas toņi nemainīgi labam izskatam.

#### Izstrādājuma dati

Saistviela	Specifiski PU/akrilāta polimēri
Blīvums (20 °C)	Apt. 1,02 - 1,04 g/ cm <sup>3</sup>
Viskozitāte (20 °C)	Apt. 2200 - 2700 mPas
Smarža	Maigs
Spīduma pakāpe	Izteikti matēts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

#### Iespējamie sistēmas produkti

- [Induline SW-900\\* \(3776\)](#)
- [Induline GW-360 \(3201\)](#)
- [Induline GW-306 \\* \(3488\)](#)
- [Induline ZW-504i \(3453\)](#)
- [Induline ZW-507i \(1636\)](#)
- [Induline Perfect-Finish \(1879\)](#)
- [Pflege-Set für Türen \(2746\)](#)

\*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

#### Apstrāde



#### ■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 °C līdz maks. +30 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Bezgausa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar.

Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar, sprauslas gaiss spiediens: 1 - 2 bar.

Lai iegūtu precīzu sistēmas struktūru, skatiet lietojuma piemērus.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

#### Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Īpaši eleganta virsma, pateicoties vieglai starpslīpēšanai pirms galīgā pārklājuma.

Novērot žāvēšanas laiku starp darbībām.

Ozola koksnes sastāvdaļas ar ūdeni šķīstošām dispersijas lazūrām var veidot tumšus iekrāsojumus.

Pārbaudiet hermētiku, blīvējuma materiālu un svešķermeņu saderību ar krāsu.

Poras jākrāso aizvērtām.

#### ■ Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas

Var pieskarties: apt. pēc 2 stundām

Pārkrāsojams: apt. pēc 4 stundām

Turpmāka apstrāde un iesaiņošana: pēc aptuveni 8 stundām

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

Zemas temperatūras un augsts mitrums aizkavē žūšanu.

#### ■ Izmantošanai



---

Gatavs lietošanai

---

**Lietošanas piemēri**

Dabisko efektu lakas

Aizsargātas konstrukcijas:

Koksnes veida ozols, bezkrāsains: Induline GW-360 bezkrāsains, Induline ZW-507i, Induline NW-740/05 bezkrāsains

Koksnes veids dižegle, bezkrāsains: Induline GW-306\* FT 38863, Induline NW-740/05 bezkrāsains

Koksnes veida lapegle, bezkrāsains: Induline GW-360 bezkrāsains, Induline ZW-507i, Induline NW-740/05 bezkrāsains

Tieša atmosfēras iedarbība

Koksnes veida ozols, dabīgais ozols: Induline GW-360 FT 38854, Induline ZW-507i, Induline NW-740/05 FT 38855

Koksnes veids dižegle, dabīga dižegle: Induline SW-900\*, Induline GW-360 FT 38856, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT 38857

Koksnes veids lapegle, dabīga lapegle: Induline SW-900\*, Induline GW-360 FT 38858, Induline ZW-507i, Induline NW-740/05 FT 38859

Vislabāka caurspīdība, pateicoties bezkrāsaina starposma pārklājuma izmantošanai.

Krāsas toņi tiek pieskaņoti attiecīgajam koksnes tipam, bet bez problēmām tos var izmantot arī citiem koksnes veidiem. Tad krāsas iespaids atšķiras no krāsu veidnes.

Pārļaicīga stabilu komponentu iepriekšēja pelēšana

Universālas krāsas - tieša atmosfēras iedarbība

Koksnes veids dižegle, FT20924 ūdens pelēks: Induline SW-900\*, Induline GW-360 FT20924, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT20924

Koksnes veids dižegle, RC-970 sudrabaini pelēks: Induline SW-900\*, Induline GW-360 RC-970, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 RC-970

Koksnes veids dižegle, FT20929 rūdas pelēks: Induline SW-900\*, Induline GW-360 FT20929, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT20929

Koksnes veids dižegle, FT20923 granīta pelēks: Induline SW-900\*, Induline GW-360 FT20923, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT20923

Koksnes veids dižegle, FT20930 migļas pelēks: Induline SW-900\*, Induline GW-360 FT20930, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT20930

Metāliskās krāsas toņi - tieša atmosfēras iedarbība:

Koksnes veids dižegle, FT25416 grafīta pelēks: Induline SW-900\*, Induline GW-360 FT47062, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT25416

Koksnes veids dižegle, RC-972 kvarca pelēks: Induline SW-900\*, Induline GW-360 FT47076,



Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 RC-972  
Koksnes veids dižegle, RC-971 salvija: Induline SW-900\*, Induline GW-360 FT47074, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 RC-971  
Koksnes veids dižegle, RC-961 niedre: Induline SW-900\*, Induline GW-360 FT47070, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 RC-961  
Koksnes veids dižegle, FT26788 cinka pelēks: Induline SW-900\*, Induline GW-360 FT47064, Induline ZW-504i, Induline NW-740/05 FT26788

## Norādījumi

### Korekcijas laku ražošana:

Lai labotu nelielus krāsas bojājumus (piemēram, montāžas laikā), sajauciet produktu ar Induline Perfect-Finish!

### Kopšana un atjaunošana:

Koksne ārpus telpām ir pakļauta lieliem klimatiskajiem un vides faktoriem. Pārklājums ir pakļauts dabiskai novecošanās, nodiluma un nolietojšanās procesam. Nolietošana notiek dažādos ātrumos atkarībā no koksnes detaļas nodiluma (vājš, vidējs, stiprs). Detaļai vai objektam var būt dažādas nodiluma pakāpes laika apstākļu dēļ. Lai koka elementiem nodrošinātu optimālu aizsardzību daudzu gadu garumā, ieteicams katru gadu pārbaudīt virsmas. Iespējamās bojātas vietas ir jāapstrādā vai jāremontē tūlīt pēc tīrīšanas. Tīrīšanai un kopšanai mēs iesakām kopšanas komplektu durvīm.

Izmantojot komplektā iekļauto kopšanas balzamu, atjaunošanas intervālus var pagarināt, saglabājot vienmērīgu, izteikti matētu virsmu.

Ja nepieciešams, renovācijas pārklāšanas process notiek ar Induline NW-740/05, pievienojot Induline Perfect-Finish.

## Darba instrumenti/tīrīšana


Airless- oder Airmix smidzināšanas iekārtas



Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

## Glabāšana/glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.



## Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

## Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu

## Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

## Noteikumi par biocīdajiem produktiem

\*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!



GOS sask. ar Dekoratīvo  
krāsu direktīvu  
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .  
Šis produkts satur <130 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.