




## 2K PUR Coating

Duurzame graffiti beschermingslaag

Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet		
	<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>2,5 kg</b>	<b>5 kg</b>
	verpakking	bus	bus
	verpakkingscode	03	05
	<b>art.nr.</b>		
kleurloos	089042	■	■
Speciale Kleuren	089043	■	■

<b>Verbruik</b>	Bij 30 micrometer, droge laagdikte: 17 m <sup>2</sup> /l Bij 45 micrometer, droge laagdikte: 11,3 m <sup>2</sup> /l
-----------------	--

<b>Toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Minerale bouwmaterialen, vooral beton</li><li>■ Zorgt voor een gemakkelijke en volledige verwijdering van graffiti</li></ul>
-------------------	--



<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Uitstekend buiten duurzaam</li><li>■ Goed krasvast</li><li>■ Bestand tegen zwak agressieve chemicaliën</li><li>■ Vuil valt minder op</li><li>■ Waterdicht</li><li>■ Vergelingsarm</li><li>■ Zijdeglans</li></ul>
----------------------	--

<b>Technische gegevens</b>	<table><tr><td>Vaste stofgehalte</td><td>Ca. 54%</td></tr><tr><td>Dichtheid (20°C)</td><td>Ca. 1,42 kg/l</td></tr></table> <p>De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.</p>	Vaste stofgehalte	Ca. 54%	Dichtheid (20°C)	Ca. 1,42 kg/l
Vaste stofgehalte	Ca. 54%				
Dichtheid (20°C)	Ca. 1,42 kg/l				

<b>Vorbereiding</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Vermengen</b> Met een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.</li></ul>
---------------------	---

<b>Mengverhouding</b>	PUR 2K Coating 80 : Harder 20
-----------------------	-------------------------------

<b>Verwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Verwerkingsrichtlijnen</b> De minimum omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.</li><li>■ <b>Overschilderbaarheid (+20°C)</b> Stofdroog: 45 minuten Overschilderbaar na minimaal: 16 uur Overschilderbaar maximaal: 7 dagen (daarna opruwen) Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.</li></ul>
-------------------	--

<b>Toepassing</b>	
<b>Borstel en roller:</b>	Verdunner: V 101
<b>Airmix:</b>	Verdunning: V 101
	Procentueel aandeel: Ca. 15%
	Spuitdruk: Airmix 70 bar, Nozzle: Min. 0.011 in, Gebruiksduur: ca. 6 uur
<b>Luchtspuit:</b>	Verdunning: V 101
	rocentuell aandeel: Ca. 20%
	Spuitdruk: Min. 2,5 bar,



**Verwerkingstip**

■ **Droging**

Bepaald bij 60 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 50%

**Gereedschap / reiniging**


Airmix, luchtspuit, kwast en roller



Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 reinigen.

**Opslag / houdbaarheid**

Vorstvrij, in ongeopende originele verpakking min. 12 maand.  
Temperaturen voor opslag tussen 5 °C en 25 °C.



**Veiligheidsvoorschriften**

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.  
Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

**Afval**

Grottere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.