



Floormix Color

Voor het samenstellen van kunststof-vloeren in combinatie met epoxyhars

Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet		
	Grootte / hoeveelheid	25 kg	
	verpakking	plastic zakje	
	verpakkingscode	25	
	art.nr.		
platinagrijs	089910	■	
speciale kleuren	089919	■	

Verbruik	Troffelvloer: minimale laagdikte 6 mm Bindmiddel: 1 kg/m ² Floormix: 10 kg/m ²
-----------------	--

Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> ■ Decoratieve kunststof vloeren in combinatie met Epoxy UV 100 ■ Voor o.a. kunststofvloeren in supermarkten, showrooms, garagebedrijven, industriëhallen, magazijnen, balkons, galerijen enz.
-------------------	--

Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vuurvaste, gedroogde kwartszandkorrels ■ Speciale kleurcombinatie
----------------------	--

Mogelijke systeemproducten	> Epoxy UV 100 (6344)
-----------------------------------	---------------------------------------

Werkvoorbereiding	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eisen aan de ondergrond Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.
--------------------------	--

Vorbereiding	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vermengen De twee componenten hars/harder goed met elkaar vermengen en vervolgens Floormix Color toevoegen
---------------------	---

Mengverhouding	50 kg Floormix Color : 5 kg Epoxy UV 100
-----------------------	--




Verwerkingstip

Daar we te maken hebben met natuurproducten, zand in verschillende gradaties, is het mogelijk dat, afhankelijk van de zandgroef, er lichte verschillen optreden. Deze verschillen kunnen leiden tot verschil in oppervlaktestructuur, kleurverschil als gevolg van de wisseling van gradatie ondanks dat hieraan zeer grote zorg wordt besteed. Dat betekent, wil men deze verschillen minimaliseren, er op aaneengesloten vlakken met materiaal van dezelfde charge gewerkt moet worden en dit materiaal bovendien bijzonder goed c.q. intensief gemixt moet worden. Verpakkingen met verschillende chargesnummers niet op aaneengesloten vlakken verwerken. Verschil in oppervlaktestructuur als gevolg van gradatie c.q. korrelopbouw alsmede door verschil in verwerkingstechniek valt buiten onze verantwoordelijkheid.

Opslag / houdbaarheid

Droog opgeslagen onbeperkt.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Afvalverwijdering conform de plaatselijk geldende voorschriften.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.