

# Transparante coatingsystemen

## Solventgedragen systemen

Toepassingen	Eik en es	Beuk en els	Esdoorn en berk
Woon- & slaapmeubels	T1 / T4	T1 / T3	T1 / T3 / T5
Keuken- & badkamermeubels	T1 / T3	T1 / T3	T1 / T3
Tafel- & werkbladen	T2 / T4	T2 / T4	T2
Wand- & plafondbekledingen	-	-	-
Beurs- & winkelinrichtingen	T1 / T3	T1 / T3	T1 / T3 / T4
Inrichtingen	T1 / T3	T1 / T3	T1 / T3 / T4
Scheepsinterieurbouw	T1 / T3	T5	T5
Binnendeuren	-	-	-
Trappen	T5	T5	T5
Houten vloeren	-	-	-

Toepassingen	Essen, noten, kersenhout	Vuren/grenen (kwastvrij)	Glas
Woon- & slaapmeubels	T1 / T3 / T6	T1 / T3	T7
Keuken- & badkamermeubels	T1 / T3 / T6	T1 / T3	T7
Tafel- & werkbladen	T2 / T4	-	T7
Wand- & plafondbekledingen	-	-	-
Beurs- & winkelinrichtingen	T1 / T3 / T6	T1 / T3	T7
Inrichtingen	T1 / T3 / T6	T1 / T3	T7
Scheepsinterieurbouw	T1 / T3 / T6	T1 / T3	-
Binnendeuren	-	-	-
Trappen	-	-	-
Houten vloeren	-	-	-



## Systemoplossingen

System	Eigenschappen	Bewerkingen	Product
<b>T1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Systeemlak</li> <li>▪ Hoge bestendigheid</li> <li>▪ Universeel inzetbaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding / schuren*</li> <li>▪ Kleur / beits voor loof- / naaldhout (indien gewenst)</li> <li>▪ Grondering</li> <li>▪ Droogtijd / schuren (na droging)</li> <li>▪ Afwerklaag</li> </ul>	<p>P100 – P180 Aqua BB-007 of Aqua KB-004 / Aqua PB-006</p> <p>PUR SL-210 + PUR H-280 P240 – P320 PUR SL-210 + PUR H-280</p>
<b>T2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Systeemlak</li> <li>▪ Zeer hoge bestendigheid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding / schuren*</li> <li>▪ Kleur / beits voor loof- / naaldhout (indien gewenst)</li> <li>▪ Grondering</li> <li>▪ Droogtijd / schuren (na droging)</li> <li>▪ Afwerklaag (Indien nodig tussentijds schuren / afwerklaag herhalen)</li> </ul>	<p>P100 – P180 Aqua BB-007 of Aqua KB-004 / Aqua PB-006</p> <p>PUR SL-212 + PUR H-280 P240 – P320 PUR SL-212 + PUR H-280 P100 – P180</p>
<b>T3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natuureffectlak</li> <li>▪ Doekmat</li> <li>▪ Zeer hoge krasvastheid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding / schuren*</li> <li>▪ Grondering</li> <li>▪ Droogtijd / schuren (na droging)</li> <li>▪ Afwerklaag</li> </ul>	<p>P100 – P180 PUR RHE-217/10 + PUR H-280 P240 – P320 PUR ASL-226/05 + PUR H-280</p>
<b>T4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natuureffectlak</li> <li>▪ Stompmat</li> <li>▪ Hoge chemische bestendigheid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding / schuren*</li> <li>▪ Kleur / beits voor loofhout (indien gewenst)</li> <li>▪ Grondering</li> <li>▪ Droogtijd / schuren (na droging)</li> <li>▪ Afwerklaag</li> </ul>	<p>P100 – P180 Aqua BB-007 of Aqua KB-004</p> <p>PUR RHE-217/10 + PUR H-280 P240 – P320 PUR BML-215/10 + PUR H-280</p>
<b>T5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hoogglanslak</li> <li>▪ UV-bestendig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding / schuren*</li> <li>▪ Kleur / beits voor loofhout</li> <li>▪ Grondering</li> <li>▪ Droogtijd / schuren (na droging)</li> <li>▪ Tussenlaag</li> <li>▪ Droogtijd / schuren (na droging)</li> <li>▪ Afwerklaag* (Indien nodig tussentijds schuren / afwerklaag herhalen)</li> </ul>	<p>P180 – P320 Aqua BB-007 of Aqua KB-004 PUR FG-201 + PUR H-280 P400 – P800 PUR FG-201 + PUR H-280 P400 – P800 PUR HL-211/90 + PUR H-280</p>
<b>T6***</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hoogglanslak</li> <li>▪ Zeer hoog volumenniveau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding / schuren*</li> <li>▪ Kleur / beits voor loofhout</li> <li>▪ Grondering</li> <li>▪ Droogtijd / schuren*</li> <li>▪ Tussenlaag</li> <li>▪ Droogtijd / schuren*</li> <li>▪ Afwerklaag** (Indien nodig tussentijds schuren / afwerklaag herhalen)</li> </ul>	<p>P180 – P320 Aqua BB-007 of Aqua KB-004 PUR FG-205 + PUR H-286 P400 – P800 PUR FG-205 + PUR H-286 P400 – P800 PUR HL-225/90 + PUR H-286</p>
<b>T7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Glaslak</li> <li>▪ Zeer goede nathechting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorbereiding / reiniging</li> <li>▪ Lak</li> <li>▪ Optionele toevoeging (speciale effecten)</li> </ul>	<p>UN-894 of V-890 PUR SL-210 + PUR H-280 + PUR GLA-820 SM-820</p>

\* Aansluitend stofvrij maken

\*\* Na 2–3 dagen schuurbaar

\*\*\* Bekwaamheidstest voor IMO-resolutie: certificering in aanvraag