

Systemdatenblatt

0306

Remmers SL Floor WD Art 01-3 --

Wasserdampfdiffusionsfähige, farbige Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht strukturierter Oberfläche für mittelschwere mechanische Belastungen

- **Stahlkugelstrahlen von mineralischen Flächen**
- **Grundierung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**
mind. 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000
<6320-6323> (Bedarf je nach Untergrund)
- **Egalisieren mit einem gefüllten, wässrigen, zweikomponentigen Epoxydharzpachtel**
mind. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320-6323>
ca. 0,5 kg/m² Remmers Selectmix SBL DF <6751>
sowie 0,05 l Wasser (bis 10% bez. Auf Bindemittel)
- **Fließbeschichtung mit einem gefüllten, wässrigen, zweikomponentigen Epoxydharzpachtel**
mind. 1,0 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320-6323>
ca. 1,5 kg/m² Remmers Selectmix SBL DF <6751>
sowie 0,10 l Wasser (bis 10% bez. Auf Bindemittel)
- **Versiegelung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP-Bindemittel, seidenglänzend**
0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 3000 SG
<6380-6383, 6383 u. 6389>

*** Bedarfsposition

- **Kontrasteinstreuung mit einer Colorchipsmischung**
ca. 0,03-0,05 kg/m² Remmers Colorflakes <6461>
(Farbton nach Wahl des AG)

*** Grundposition

- **Rutschhemmende Versiegelung mit einem transparenten, matten Polyurethan**
max. 0,10 kg/m² PUR Top M Plus <6735>