

Systemdatenblatt

0101

Sanierung von Putzflächen versotteter Schornsteine in Innenräumen

- **Altputz bis ca. 80 cm über Schadensrand entfernen**
- **Untergrundbehandlung bei Sulfatbelastung**
je nach Untergrund ca. 0,5 -1,0 kg/m² Remmers Sulfatex LQ <0663>
- **Grundierung mit verfestigendem Verkieselungskonzentrat**
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² Remmers Kiesol <1810>
- **Haftbrücke / Zwischenabdichtung frisch in frisch auftragen**
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP Sulfatex <0430>
- **Untergrundegalierung ganzflächig**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke
Remmers WP DS Levell <0426>
- **Kratzspachtelung auf Egalisierung mit rissüberbrückender MDS**
Ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>
- **Abdichtung mit rissüberbrückender MDS**
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke
Remmers MB 2K <3014>
- **Dünnschichtputz mit Armierungsgewebe**
ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke
Remmers VM Fill <0517>
Verbrauch bei 5 mm Schichtdicke: 6 kg/m² Remmers VM Fill <0517>
ca. 1,1 m²/m²
Remmers Tex 4/100 <3880>

*** Bedarfsposition

■ **Oberflächenbeschichtung mit
wasserdampfdurchlässigem Farbsystem**

Ca. 0,13 - 0,15 l/m² je Arbeitsgang
Remmers Color SP <3080>