



Systemdatenblatt

0100200

TX TECH 4020 - ESD-gerechte Strukturbeschichtung – Keine Querleitschicht notwendig

*** Grundposition

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**

*** Alternativposition

- **Untergrundvorbehandlung tragfähiger Altbeschichtung mittels Korund- und/oder Diamantschleifen**
- **Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160>
(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
- **/Egalisierung von geringeren Rauigkeiten, ca. 0,5 mm, mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
Verbrauch:
ca. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
ca. 0,5 kg Remmers Selectmix 01/03 <4405>
- **Kupferlitze - selbstklebende Kupferbänder als Erdungssystem**
ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze
mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen
- **TX TECH 4020 - Strukturierte ESD-Hartkornbeschichtung**
Verbrauch:
mind. 0,6 kg/m² Remmers Epoxy SIC Color ESD <6838>
(Farbe nach Wahl des AG)