



Muster-Leistungsbeschreibung

0801

Durchdringungen und Rohrdurchführungen

Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, www.remmers.com

Positionen

Muster-Leistungsbeschreibung 0801

Durchdringungen und Rohrdurchführungen

Positionen

1 Abdichten von Durchdringungen und Rohrdurchführungen(Stopaq)

Durchdringungen und Rohrdurchführungen mit einer dauerplastischen und quellfähigen Dichtungsmasse abdichten und mit einem systemzugehörigen Dichtmörteloberflächenbündig verschließen.

Produkte:

- Remmers Stopaq
- Remmers Betofix R2 SR rapid oder alternativ
- Betofix R4 SR

Produktanforderungen Dichtmasse:

Anwendungsbereiche:

- Dauerplastische Eindichtung von Kabeln, Leitungen und Rohren
- einsetzbar bei rückseitiger Wasserbeanspruchung
- im Wasser- und Abwasserbereich
- Abdichtung von wasserführenden Lecks

- Druckwasserdicht bis 0,3 bar
- Gasundurchlässig
- Alterungsbeständig
- Dauerplastisch
- Unter Wassereinwirkung expandierend
- Haftet auf nassen und trockenen Untergründen
- Dichte (20 °C) Ca. 1,2 g/cm³
- Konsistenz pastenartige Masse, dauerplastisch
- Quellvermögen ca. 10 %
- Farbe grünlich

Produktanforderungen Dichtmörtel:

Klasse R2 nach DIN EN 1504-3

Klasse B1 nach DIN 19573

Hoher Sulfatwiderstand

Expositionsklassen XWW1 - XWW3 gem. DIN 19573

Sehr hohe Frühfestigkeit (nach 45 Minuten

belastbar) Schwindfrei

Wasserundurchlässig

Korrosionshemmend

Schüttdicke: ca. 1,6 kg/l

Wasseranspruch: 3,0 - 4,0 l / 25 kg

Expositionsklassenzuordnung:

- Karbonatisierung XC1, XC2, XC3, XC4
- Chloride ohne Meerwasser XD1
- Chloride aus Meerwasser XS1
- Frostangriff mit/ohne Taumittel XF1, XF2
- Chemischer Angriff XA1
- Verschleißbeanspruchung XM1
- Waste Water: XWW1 - XWW3

Druckfestigkeit:

- 1 h => 13 N/mm²

Muster-Leistungsbeschreibung 0801

Durchdringungen und Rohrdurchführungen

Positionen

- 24 h = ca. 25 N/mm²
 - 28 d => 40 N/mm²
- Größtkorn: 2 mm

Angebotene Produkte:

Verbrauch:

ca. 1,2 kg/l Hohlraum Remmers Stopaq <7810>

ca. 1,8 kg/dm³ Remmers Betofix R2 SR <1004>

ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0
kg/dm³.Remmers Betofix R4 SR <1084>

_____ |
