



Systemdatenblatt

02002

KKS-System für beliebige Einbaulagen PCC II / SRM
Trockenspritzverfahren (Betofix SPCC TS)

- **Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen**
- **Sandstrahlen mineralischer Flächen**

*** Bedarfsposition

- **Bewehrung reinigen**
- **M3/R4/SPCC TS Betonersatz (Betofix SPCC TS)**
Ca. 2,1 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers Betofix SPCC TS <5781>
Hinweis: zzgl. Rückprall
- **wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter Schichtdicke**