

Systemdatenblatt

032140

Abdichtung nach DIN 18533, W2.1-E (2K PMBC)

Neubauabdichtung

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**
- **Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke
Remmers WP DS Levell <0426>
- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>

*** Bedarfsposition

- **Hinterfeuchtungsschutz Wand-Sohlen-Anschluss (starre MDS)**
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP DS [basic] <0405>
- **Mineralische Dichtungskehle herstellen**
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
Remmers WP DS Levell <0426>
- **Kratzspachtelung herstellen (2K PMBC)**
Ca. 0,5 l/m²
Remmers BIT K2 <0888>
- **Abdichtung nach DIN 18533, W2.1-E (2K PMBC)**
Ca. 4,7 l/m² bei 4 mm Trockenschichtdicke
Remmers BIT K2 <0888>
Ca. 1,1 m²/m²
Remmers Tex 4,8/100 <4183>
- **Perimeterdämmung verkleben (2K PMBC)**
Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren.
Ca. 3,5 - 4,5 l/m² Remmers BIT K2 <0888>

■ **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**

1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>