

Systeemblad



Eenvoudige vloercoating
met Epoxy BS 2000
en BS 3000

SYSTEEMVERWERKING




VOORBEREIDING

De ondergrond moet draagkrachtig, vormstabil en stevig zijn. Schuur de ondergrond met een diamantschijf. Ontdoe de ondergrond van alle losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.



GRONDERING

Meng component A (basishars) en component B (harder) grondig gedurende 3 minuten. Grondeer daarna het oppervlak met Epoxy BS 2000.



EINDAFWERKING

Meng component A (basishars) en component B (harder) grondig gedurende 3 minuten. Breng daarna Epoxy BS 3000 aan als coating. Afhankelijk van de gekozen kleur, kan een extra laag noodzakelijk zijn.

Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende wetgeving en richtlijnen.

OPMERKING:

De QR-codes verwijzen naar een verwerkingsvideo en het geldende technisch merkblad. Voor aanvullende vragen kan u terecht bij uw handelspartner.

Verwerkingsvideo



Technisch merkblad



Toegepaste producten

GRONDERING



Epoxy BS 2000

Verbruik: ca. 0,20 kg/m²

Art. nr. 6012

EINDAFWERKING



Epoxy BS 3000 SG

Verbruik: ca. 0,20 kg/m²

Art. nr. 6381

GEREEDSCHAP



Patentdispenser

Art. nr. 4747

GEREEDSCHAP



Epoxyroller

Art. nr. 5049

WhatsApp support
voor professionals



Technisch advies nodig? Stuur ons een
WhatsApp-bericht voor snel en deskundig
advies!